

Beton-Kontakt



Бетон-контакт

Пигментированная адгезионная грунтовка

Описание продукта

Область применения	Адгезионная пигментированная грунтовка с добавлением кварцевого песка для наружных и внутренних работ. Предназначена для предварительной обработки минеральных поверхностей: монолитного бетона, сборных бетонных изделий, бетонного потолка, глазурованной поверхности керамических плиток, стекла, гипсокартона, поверхностей, окрашенных алкидными красками, также металлических закладных частей перед нанесением на них гипсовых и цементных штукатурок, клея для плитки, лепного декора, строительных растворов. Устойчива к воздействию агрессивных атмосферных явлений, солнечного света, щелочных соединений. Повышает адгезию; может использоваться в качестве скрепляющего слоя при наклеивании способом «плитка на плитку». Не содержит растворителей.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • для наружных и внутренних работ • пригодна для окрашенных основ • повышенная адгезия • высокая влагостойкость • устойчива к щелочным соединениям
Цвет	Розовый
Плотность	1,35 кг/л
Связующее вещество	Акриловая дисперсия
Состав	Крупный кварцевый песок, добавки, пигмент, вода.
Растворитель (разбавитель)	Не разбавлять!
Нанесение	
Основание	Поверхность должна быть прочной, сухой и очищенной от пыли, масляных и жировых пятен и осыпающихся отслоений. Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013.
Нанесение	Перед использованием тщательно перемешать, также периодически перемешивать во время работы. Наносить кистью или валиком. Не разбавлять водой!
Расход	Расход на один слой - 250-350 г/м ² в зависимости от состояния поверхности, точный расход определяется путем пробного нанесения на

	объекте.
Примечание	Не разбавлять водой! Не наносить на промерзшие основания! После высыхания грунтовки необходимо как можно быстрее наносить растворы на обработанную поверхность, чтобы избежать накопления на ней пыли. Не рекомендуется использовать на масляных красках.
Чистка инструментов	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	До нанесения следующего покрытия 6 часов, полное высыхание - 24 часа при температуре основания +20°C и относительной влажности 60%. В других условиях сроки высыхания могут измениться.
Температура нанесения	Работы выполнять при температуре поверхности от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха ниже 80%. Не наносить грунтовку на поверхности под действием прямых солнечных лучей, при сильном ветре, осадках.
Колеровка	Не рекомендуется
Примечания	
Фасовка	14 кг; 5 кг; 2.5 кг; 1,4 кг
Хранение	В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°C до +30°C. допускать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 24 месяца. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. Не сливать в канализацию, водоемы или на почву.
Утилизация	Высохшая грунтовка утилизируется как обычный строительный мусор.

26.06.2017

Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
Украина, г. Днепро
ул. Курсантская, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.