

Super Mix B3 Transparent

Супер Мікс В3 Транспарент

Дисперсійна фарба для комп'ютерного тонування



Опис продукту	
Застосування	Дисперсійна акрилова фарба для колерування в насичені яскраві відтінки на тонувальному обладнанні. Використовувати тільки в затонованому вигляді! Затонована фарба призначена для фарбування всередині приміщень. Витримує вологу чистку без застосування миючих засобів. Має високу стабільність кольору протягом тривалого терміну експлуатації, може застосовуватись у приміщеннях з підвищеною вологістю. Сумісна з пігментами більшості європейських виробників. Придатна для фарбування цементної і гіпсової штукатурки, бетону, цегли, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева і шпалер. Не містить розчинників.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> • база 3, прозора • матова • для внутрішніх робіт • для отримання яскравих кольорів • зносостійка
Колір	Прозорий
Ступінь глянце	Матова
Клас стирання	3 згідно DIN EN 13300
Щільність	1,46 кг/л
Зв'язуюча речовина	Акрилова дисперсія
Склад	Акрилова дисперсія, мінеральні наповнювачі, допоміжні домішки. Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/а, згідно директиви ЄС, становить 30 г/л (2010); даний продукт містить <30 г/л ЛОС.
Розчинник	Вода (рекомендується не розводити)
Нанесення	
Основа	Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Потрібно видалити пил, залишки вапняних побілок, покриття на клейовій та масляній основі, інші забруднення. Основа повинна бути міцною, чистою, сухою та придатною для обробки. Нерівності вирівняти шпаклівкою düfa Acryl-Spachtel. Міцні алкідні покриття зашкурити. Вбираючі та крейдянні поверхні, оштукатурені ділянки обробити глибокопроникною ґрунтовкою торговельної марки düfa, не допускаючи перегрунтування та заглянцювання поверхні. Міцні гіпсові шпаклівки не ґрунтуються, але в цьому разі обов'язкове знепилення (наприклад вологою тканиною). Вражені грибами місця очистити засобом düfa Schimmelentferner і обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції. Контрастні, темні поверхні та поверхні

	іншого відтінку заґрунтувати фарбою düfa Mattlatex D100 розведеною 5% води.
Нанесення	<p>Перед використанням ретельно перемішати. Наносити щіткою, валиком або розпилювачем (включаючи безповітряний спосіб – «airless») в 2 шари.</p> <p>При нанесенні безповітряним розпиленням використовувати сопло діаметром 0,66-0,79 мм і тиск 160-180 бар. При нанесенні методом повітряного розпилення розводити водою до робочої в'язкості і використовувати сопло 2 мм.</p> <p>При використанні апаратів ТМ Wagner рекомендуємо на незначних площах використовувати модель Wagner Flexio W585. Робочий рівень потужності (AIR CONTROL) 7-8, діаметр сопла 2,5 мм. Фарбу розбавити водою на 3%.</p> <p>При значних площах нанесення раціональніше використати апарат Wagner ProjectPro 117, рекомендоване сопло 517 при робочому тиску 200 бар. Фарбу в цьому випадку можна не розбавляти.</p> <p>Увага! Слід враховувати, що додавання води завжди зменшує експлуатаційні властивості покриття фарби.</p>
Витрата	Витрата на один шар – 65-85 мл/м ² в залежності від зернистості основи.. Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті.
Особливості	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поверхні, які можуть пошкоджуватись мікроорганізмами, фарбувати з додаванням у фарбу антипліснявої домішки düfa Schimmelstopp. 2. Має властивість суттєво збільшувати механічну стійкість через довготривалий час (більш ніж 1 рік).
Чистка інструментів	Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.
Час висихання	<p>Час висихання одного шару 4 години. Всі рекомендації ефективні при температурі основи +20°C і відносній вологості повітря 60%, в інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись.</p> <p>Експлуатацію приміщень можна починати через 4 дні. Повну міцність і здатність сприймати механічні навантаження покриття набуває через 28 діб.</p>
Температура нанесення	Не фарбувати при температурі основи нижче +5°C або відносній вологості повітря вище 80%.
Колерування	За системою Color Mix. Також можливе колерування за системами інших виробників.
Доповнення	
Фасовка	1 L (л), 2,5 L (л); 4,5 L (л); 9 L (л)
Зберігання	<p>У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°C до +30°C. Слід запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару.</p> <p>Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 24 місяці. Дату виготовлення та номер партії дивитись на упаковці.</p> <p>Затонована фарба не має гарантійного терміну зберігання.</p>
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. Не вдихати пари при розпиленні, користуватись респіраторами. Не виливати фарбу в каналізацію, водойми або на ґрунт.
Утилізація	Залишки висохлої фарби утилізуються як звичайне будівельне сміття.

22.12.2018

Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”
Україна, м. Дніпро
вул. Курсантська, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном тел. (056) 377-95-05..